

# ZIRO-KORK

## Korkparkett •

**Korkparkett zum Verkleben mit dem Untergrund. Ökologischer, wohngesunder, aber auch strapazierfähiger Bodenbelag für das ganze Haus.**

ZIRO-KORK ist ein reines Naturprodukt, welches aus ausgesuchtem, hochwertigem und leichtem Korkschor (Rohgewicht ca. 70 kg/m<sup>3</sup>) hergestellt wird. Die Reinheit des Rohmaterials ist eine maßgebliche Größe zur Beurteilung der Qualität eines Korkparketts. Nicht schwerer, holzhaltiger Schrot, sondern leichter, reiner Korkschor und eine hohe Pressung - Endprodukt ca. 480 -510 kg/m<sup>3</sup> - sind die Voraussetzung für eine optimale Produktqualität.

Die Komponenten der furnierten Bodenbeläge werden unter Hochdruck verpresst, so dass eine Verschmelzung des Basiskorks mit dem Edelfurnier erreicht wird. Stärkere Vertiefungen in der Oberfläche und Furnierablösungen werden hierdurch ausgeschlossen. ZIRO-KORK ist absolut unbedenklich für Mensch, Tier und Umwelt. Dies beweisen laufende Emmissionskontrollen beim renommierten eco-Umweltinstitut in Köln. Darüberhinaus unterliegt ZIRO-KORK einer ständigen stichprobenartigen Qualitätskontrolle jeder einzelnen Lieferung durch unseren hierfür speziell ausgebildeten Qualitätsfachmann. ZIRO-KORK ist recyclingfähig und kann bedenkenlos dem Hausmüll beigegeben werden.

Technische Daten				
Dielen-Formate	600 x 300 x 4 mm	600 x 300 x 6 mm	600 x 450 x 5 mm	600 x 150 x 4 mm
Kartoninhalt	55 Dielen/9,90 m <sup>2</sup>	33 Dielen/5,94 m <sup>2</sup>	30 Dielen/8,10 m <sup>2</sup>	110 Dielen/9,90 m <sup>2</sup>
Paletteninhalt	24 Kartons/237,60 m <sup>2</sup>	24 Kartons/142,56 m <sup>2</sup>	24 Kartons/194,40 m <sup>2</sup>	24 Kartons/237,60 m <sup>2</sup>
Träger	4 mm	6 mm	5 mm Naturkork	4 mm
Bindemittel	Polyurethan			
Verlegeart	Zum Verkleben			
Prüfwerte				
Beanspruchungsklasse (EN 685)	23/31			
Brandverhalten (EN-ISO 9239-1)	B 2 • Gibt bei Verbrennung keine toxischen Gase ab			
Dampfdiffusionswiderstand	Dekor „Duro HD“: 2.458 μ			
Feuchtraumeignung	Ja			
Flächengewicht (EN 430)	Dekore „massiv“: +/- 480 g/m <sup>2</sup>   Dekor „Duro HD“: +/- 520 g/m <sup>2</sup>   Dekore „edelfurniert“: +/- 520 g/m <sup>2</sup>			
Fußbodenheizungsgeeignet	Ja			
Resteindruck (EN 433)	Dekore „massiv“: 0,34 mm   Dekor „Duro HD“: 0,19 mm   Dekore „edelfurniert“: 0,34 mm			
SD-Wert (DIN 52615)	Dekor „Duro HD“: 9,83 mm			
Trittschallwert (DIN 52210-030 E1-T-PFLD)	13 dB			

