

PRÜFBERICHT - ÜBERSICHT

Prüfbericht	1616-15/2002		
Probenbezeichnung	020162101 Ziro-Korkparkett Color		
Probenart	Korkklebeparkett		
Prüfverfahren	Prüfkammer DIN V ENV 13419-1, DIN V ENV 717-1		
Prüfergebnis			
Substanz	Messwert	KORK-LOGO Richtwert	Vergleichswert
Formaldehyd	n.b.	0,05 ppm	max. 0,1 ppm ³⁾
Phenol	n.b.	0,04 mg/m ³	max. 0,19 mg/m ³ ⁴⁾
Flüchtige organische Verbindungen (VOC)	Summe:	0,059 mg/m ³	Summe 0,2 mg/m ³
	Benzol:	n.b.	Summe max. 1,0 mg/m ³
	Toluol:	n.b.	
	Ethylbenzol:	n.b.	
	Xylol:	n.b.	
	Trimethylbenzole:	n.b.	
	Terpene:	n.b.	
Furfural:	0,009 mg/m ³		
Sonstige ¹⁾	0,050 mg/m ³		
DBE ²⁾	n.b.	Je Einzelsubstanz 1,0 mg/m ³ Summe 2,0 mg/m ³	kein Bezug

n.b. = nicht bestimmbar, unterhalb der Bestimmungsgrenze: Formaldehyd : 0,01 ppm;

Phenol, VOC je Einzelsubstanz: 0,001 mg/m³

¹⁾ z.B. Alkohole, Glycole, Ester etc.

²⁾ DBE = Dicarbonsäureester

³⁾ rechtsverbindlicher Grenzwert für Holzwerkstoffe

⁴⁾ niedrigste interessierende Konzentration (NIK) im Innenraum nach AgBB-Schema (kein Grenzwert)

Bewertung der Prüfergebnisse

Das Kork-Fertigparkett erfüllt die Anforderungen des KORK-LOGO im gesamten Prüfumfang.



Köln, den 10.1.2003



Dr. Frank Kuebart
(Projektleiter)



Dr. H.-U. Krieg
(Laborleiter)